

Tinova Exterior

Januari 2016



Tinova Exterior är avsedd för målning på träfasader, betong och förzinkade ytor. Färgen ger en hög ythårdhet med bibehållen elasticitet vilket resulterar i bra kulör- och glansbeständighet. Tinova Exterior i system med Tinova Wood Base Oil och Tinova Primer Exterior resulterar det i en livslängd på upp till 12 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Exterior

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Träreana ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior.
4. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Exterior.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Tinova Exterior. Vid behov grunda först med Tinova Primer Exterior.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: 20

Dammtorr 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timme

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel ruller spruta

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC, Red 334, Black 337

Rengöring: Såpvalten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 15g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009